

UREIA PEROLADA

Destinada ao uso industrial (CH₄N₂O)

Teor de Nitrogênio (N), mín: 46%

.....

Biureto (C₂H₅N₃O₂), máx.: 1%

.....

Teor de umidade, máx: 0,3%

.....

Composição granulométrica:

Abaixo de (1 mm) máx: 3%

1-4 mm, mín: 94%

Abaixo de 6,0 mm 100%

.....

Dureza estática do grânulo, mín: 0,7 kgF/ grânulo

.....

Friabilidade, mín: 100%

.....

